Elcometer 3080 Essai de dureté au crayon

Cet essai constitue une technique simple et efficace de contrôle de la dureté de nombreux revêtements.

La mine du crayon est préparée à l'aide du taille-crayon spécial en la frottant sur un papier abrasif à grain fin (400). Elle est maintenue à un angle de 45° et appliquée sur la surface de l'échantillon sous l'effet d'une pression uniforme, laissant une trace superficielle ou provoquant la destruction du revêtement jusqu'au substrat.

L'essai de dureté Elcometer 3080 est fourni avec son support et une série de 14 crayons de 6B à 6H.

NORMES:
ASTM D 3363, ECCA T4, EN 13523-4, ISO 15184:2012, JIS K 5600-5-4

Caractéristiques Techniques

Référence	Description
K0003080M003	Essai de dureté au crayon Elcometer 3080 et crayons 6B à 6H avec support
Dimensions	330 x 280 x 330mm (13 x 11 x 13")
Poids	1kg (2,2lb)
Liste de colisage	Elcometer 3080 Testeur de dureté par crayon, jeu de crayons (14 crayons, grades 6B-6H), x2 taille-crayons, bloc de papier abrasif, boitier de rangement et manuel d'instructions

Accessoires

Référence	Description	Référence	Description
T99923042-1	12 crayons de dureté (6B)	T99923042-8	12 crayons de dureté (F)
T99923042-2	12 crayons de dureté (5B)	T99923042-9	12 crayons de dureté (H)
T99923042-3	12 crayons de dureté (4B)	T99923042-10	12 crayons de dureté (2H)
T99923042-4	12 crayons de dureté (3B)	T99923042-11	12 crayons de dureté (3H)
T99923042-5	12 crayons de dureté (2B)	T99923042-12	12 crayons de dureté (4H)
T99923042-6	12 crayons de dureté (B)	T99923042-13	12 crayons de dureté (5H)
T99923042-7	12 crayons de dureté (HB)	T99923042-14	12 crayons de dureté (6H)
T99923039	Jeu de 14 crayons (6B à 6H)		
T501190451	Taille-crayon (6H à 2B)		
T501190452	Taille-crayon (3B à 6B)		

© 2015 Elcometer Limited. Elcometer est une marque déposée de Elcometer Limited. Toutes les autres marques commerciales sont reconnues.
En raison de notre politique d'amélioration permanente, Elcometer se réserve le droit de modifier des spécifications sans avis préalable.